



aerodurit Calsol Klima Roll/Streich- und Spachtelputz KSK

Calsol Roll- und Streichputz- Klimakalkspachtel KSK

Rein mineralischer Klima- Roll- und Streichputz von höchster biologischer Qualität.

Inhaltstoffe: Weißkalkhydrat, Kalksteinsande, Kalksteinmehl, Leinölstandart, Leitungswasser, Sumpfkalk, Kaolin, 3 M Glaskugeln SiO₂, anorganische Salze

- hoch atmungsaktiv
- feuchteregulierend
- wärmereflektierend - und regulierend
- hervorragende Haftung auf Untergründe
- keine Kreidung
- Energie Einsparung
- und natürlich alle bekannten Kalkeigenschaften

geeignet für Neu- und Altbau, historische Gebäude, Keller, landwirtschaftliche Räume, und Feuchtebereiche und Denkmalschutz- relevante Sanierungen.

Untergründe/Verarbeitung

Alle Untergründe müssen staubfrei, tragfähig, ausblüpfungsfrei und trennmittelfrei sein. **Gut vornässen.**

Der Klimakalkspachtelputz kann auf alle mineralischen Untergründe, Kalkzementputze, Kalkputze, Lehmputze, Rigipsplatten, Fermacell usw. aufgetragen werden.

Sandende und saugende Untergründe müssen durch geeignete Maßnahmen stabilisiert werden. (z. B. grundieren mit Wasserverdünnter Calsol Klimakalkfarbe oder Calsol Roll/Streich- spachtelputz)

Der Roll/Streich- und Spachtelputz ist nach **gründlichem Aufrühren** gebrauchsfertig. Bei Bedarf kann noch mit wenig Wasser verdünnt werden (Als Roll- und Streichputz)

Je nach Untergrund sind 1- 2 Anstriche oder 1-3 Spachtellagen (gesamt bis 3 mm) notwendig. Die erste Spachtellage leicht anziehen lassen, danach 2. Spachtellage auftragen. (In 2-3 Vorgängen) oder 1 Lage aufbringen, am nächsten Tag erste Lage vornässen, dann 2. Lage aufbringen.

Risse, Fehlstellen „V“ förmig ausweiten und mit dem Bestandputz oder mit dem Kalkspachtel verfüllen, trocknen lassen.

Wenn ganz glatte Oberfläche erwünscht wird, Filzkörner abschleifen oder abkratzen. (Bestehende Filzkörner können in der Spachtelfläche Kratzspuren hinterlassen.)

Der Spachtelputz hat eine sehr feine Körnung. Diese kann kurz vor dem Anziehen mit Glättkelle eingedrückt werden.

Lieferform/Lagerung:

Klimakalk- Roll/Streich- und Spachtelputz wird gebrauchsfähig im Eimer geliefert. Unbedingt Kühl und frostfrei lagern.

Lagerfähig ca. 3-6 Monate

Verbrauch:

-wasserverdünntbar

-Abhängig vom Untergrund, Verarbeitung und Auftragsstärke ca. 300- 760 g/m². Zur Ermittlung des genauen Verbrauchs eine Musterfläche erstellen.

-Nicht bei niedrigen Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Oberflächentemperatur des Untergrundes darf +5°C nicht unterschreiten.

-kann mit wasserlöslichen kalkechten Abtön- und Volltonfarben eingefärbt werden.

Hinweise zur Sicherheit

Vorsicht! Das Bindemittel Sumpfkalk ist alkalisch und hat im Nasszustand ätzende Wirkung. **Haut- und Augenkontakte vermeiden.** Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Farbspritzer und Flecken sofort mit Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut mit Wasser abwaschen.

Keine Rechtsverbindlichkeit aus dem Datenblatt

Vorläufiges TD Stand 11/2007

